

## TIMM-CAR B 1425

Aditivo superplastificante / reductor de agua de alta actividad para hormigón prefabricado

### Campo de aplicación

TIMM-CAR B 1425 es un aditivo superplastificante / reductor de agua de alta actividad basado en policarboxilatos para aplicaciones en hormigón prefabricado, donde se demande alta resistencia inicial. Su excelente poder plastificante y sus elevadas resistencias iniciales, incluso a dosificaciones bajas, hace del TIMM-CAR B 1425 el aditivo ideal para la industria del hormigón prefabricado.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

### Propiedades

- Excelente poder plastificante.
- Elevadas resistencias iniciales, incluso con bajas dosificaciones.
- Confección de hormigones de mayor docilidad.
- Mejora la durabilidad del hormigón y sus resistencias.
- Apto para hormigón blanco.

### Modo de utilización

TIMM-CAR B 1425 se adiciona al hormigón con la última parte del agua de amasado.

No adicionar el producto sobre la masa seca de cemento y áridos.

### Dosificación

La dosificación habitual se encuentra entre el 0,4% y el 1,2% sobre peso de cemento según incremento de trabajabilidad y reducción de agua deseada.

Dosificaciones superiores son posibles con ensayos previos que permitan determinar la dosificación óptima.

### Limpieza de herramientas

Los equipos y herramientas sucias de TIMM-CAR B 1425 pueden limpiarse simplemente con agua.

### Presentación

TIMM-CAR B 1425 se presenta a granel, en bidones de 220 kg y en garrafas de 25 kg.

### Almacenamiento

Almacenar en sus envases originales herméticamente cerrados y protegidos de temperaturas extremas. Evitar su congelación. Almacenado correctamente, TIMM-CAR B 1425 puede conservarse hasta 12 meses.

### Manipulación y transporte

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo usar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

### Hay que tener en cuenta

- Se recomienda la realización de ensayos previos a la utilización del producto.
- No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las recomendadas sin previa consulta con nuestro Departamento Técnico.
- Consulta la compatibilidad entre aditivos antes de su utilización.

### Propiedades

**Función principal:** Reductor de agua de alta actividad / superplastificante.

**Efecto secundario:** Riesgo de disgregación a dosis elevadas.

**Aspecto físico:** Líquido amarillento turbio.

pH, 20° C: 5,5 +/- 1

Densidad, 20° C: 1,048 +/- 0,02 g/cm<sup>3</sup>

Viscosidad 20° C Brookfield Sp00/50rpm: < 100 cps.

Contenido en cloruros: < 0,1%

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las "Especificaciones de Venta" a nuestro Departamento Técnico.

### NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.